



Opis produktu

Utwardzacz Feycolor jest stosowany w żywicach odlewniczych do suszenia produktu. Utwardzacz do żywicy epoksydowej jest niezbędny do pełnego utwardzenia odlewu. Należy pamiętać, że czas schnięcia żywicy epoksydowej zależy od kilku czynników, takich jak temperatura, wilgotność i grubość warstwy. Epoksydowa żywica odlewnicza z utwardzaczem musi schnąć przez co najmniej 2 pełne dni, zanim będzie można jej użyć/obciążyć.

- 0,2 kg utwardzacza na 0,55 kg żywicy odlewniczej
- 0,4 kg utwardzacza na 1,1 kg żywicy odlewniczej
- 1,6 kg utwardzacza na 4,4 kg żywicy odlewniczej