

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-adolit-holzbau-b-30kg-brazowy-p-19835.html>



remmers Adolit Holzbau B 30kg Brązowy

Cena brutto	856,11 zł
Cena netto	696,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F211530
Kod producenta	Nr art. 211530

Opis produktu

Adolit Holzbau B

Gotowy do użycia wodny środek ochrony drewna. Nie zawiera metali ciężkich

Zużycie

Profilaktyczną skuteczność wobec zgnilizny i owadów produkt uzyskuje przy zużyciu 100 ml/m² (= 102 g/m²)

Obszary stosowania

- Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
- Do drewna, niemającego kontaktu z gruntem, zgodnie z EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2
- Do elementów podlegających obciążeniom statycznym
- Do drewna nieobciążanego statycznie
- Nadaje się również do litego drewna konstrukcyjnego

Właściwości

- Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia
- Dobra zdolność penetracji podłoża
- Profilaktycznie chroni przed niszczącymi drewno owadami i grzybami
- środek nie jest agresywny wobec szkła, miedzi i żelaza ani powłok lakierniczych na tych materiałach
- Zapach słaby, charakterystyczny

Dane techniczne produktu

- Gęstość (20 °C) około 1,1 g/cm³
- Wygląd / kolor determinowana chemią żółtawa barwa
- Zapach słaby, charakterystyczny

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Lazura woskowa do wnętrz (2400)
- Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * (7120)
- HSL-30/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1* (7100)
- MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7240)
- AG-20-Allgrund (7150)
- VL-60/sm-Venti-Lack 3in1 (7170)

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów

Dopuszczalna wilgotność drewna: $u > 20\%$ (za wyjątkiem drewna budowlanego suszonego sztucznie)

Drewno powinno być docięte na gotowo

- Przygotowania

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, tyto i brud należy całkowicie usunąć

W razie potrzeby suche drewno ($u < 20\%$) należy zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza.

Sposób stosowania

Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny wynosić min. +5 °C.

■ Malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych.

Po wyschnięciu (co najmniej 4 tygodnie) impregnowane drewno można poddać dalszej obróbce za pomocą wskazanych farb rozpuszczalnikowych lub wodnych.

Do wyschnięcia, w celu zabezpieczenia przed wymywaniem środka konserwującego, drewno należy przechowywać pod dachem, na twardym i nieprzepuszczalnym podłożu.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. [VA1_HK_39]

■ Schnięcie

Schnięcie co najmniej przez 48 godzin

Malować można po co najmniej 4 tygodniach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Wskazówki

Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy). Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.