

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-anti-insekt-10l-bezbarwny-p-20119.html>



Kolor: bezbarwny | 2059

remmers Anti-Insekt 10L Bezbarwny

Cena brutto	576,39 zł
Cena netto	468,61 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F205910
Kod producenta	Nr art. 205910

Opis produktu

Anti-Insekt

środek owadobójczy do drewna, do stosowania przez profesjonalistów

Zużycie

Zwalczanie szkodników: 300-350 ml/m²

Profilaktyka w kontekście użycia zwalczającego: 200-250 ml/m²

Obszary stosowania

- Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz Zwalczanie owadów niszczących drewno w drewnianych elementach budowlanych, takich jak konstrukcje dachowe, belki, podłogi itp.
- Zwalczanie spuszczela i kołatka
- Nie nadaje się do zwalczania termitów
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Oznaczenia kontrolne: Ib = skutecznie zwalcza insekty
- Szybka skuteczność zwalczania
- Profilaktyczna skuteczność wobec nowych ataków owadów
- Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu
- Silna penetracja drewna

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

Określić rodzaj i skalę ataku

W razie wątpliwości skonsultować się ze statykiem.

Porażone drewno należy ociosać aż do najgłębiej wydrążonych korytarzy.

Silnie osłabione statycznie drewniane elementy budowlane należy wzmocnić lub zastąpić nowymi elementami zabezpieczonymi profilaktycznie przed szkodnikami.

- Przygotowania

Mączkę po żerowaniu owadów i luźne włókna celulozowe należy usunąć za pomocą stalowej szczotki.

Sposób stosowania

Malowanie pędzlem lub natrysk.

Niezbędną ilość materiału osiąga się z reguły po 2-3-krotnej aplikacji..

W przypadku zabiegów zwalczających w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi lub sąsiadujących z nimi ich eksploatacja możliwa jest dopiero po upływie 4 tygodni.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Po wyschnięciu zaimpregnowane drewno może być - najwcześniej po 4 tygodniach) malowane produktami uszlachetniającymi marki Remmers.

■ Schnięcie

Okolo 24 godzin w temp. 20°C i przy wilgotności względnej = 65%

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

Wskazówki

Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA - Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt - Niemcy). Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.