

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-aqua-hws-712-hartwachs-siegel-eco-5l-intensywny-p-19667.html>



remmers Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco] 5L Intensywny+

Cena brutto	439,98 zł
Cena netto	357,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F529105
Kod producenta	Nr art. 529105

Opis produktu

Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco]

Wodorozcieńczalny, odporny na ścieranie, jednoskładnikowy lakier zamykający, na bazie surowców odnawialnych, do nakładania w dwóch warstwach.

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do drewna stosowanego na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na bezpośrednie zwietrzanie
- Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
- Do drewnianych podłóg i schodów
- Alternatywa dla produktów o wysokiej zawartości rozpuszczalników do podłóg drewnianych według instrukcji TRGS 617
- Do blatów stołowych i roboczych
- Podkład: minimalizacja pęcznienia (systemy kryjące)
- Meble ogrodowe w miejscach zabezpieczonych przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych,
- Zrównoważone budownictwo, nadające się do certyfikacji w ramach DGnB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego), LEED (Lider w projektowaniu energetycznym i środowiskowym), BNB (System Oceny Budownictwa Zrównoważonego)
- Nie nadaje się do stosowania na drewnie bielonym
- Kolor "efekt naturalnego drewna" przeznaczony jest tylko do jasnych gatunków, jak np. dąb, jesion i świerk
- Nie wymaga zdejmowania nadmiaru
- Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.) znajdujących się na zewnątrz
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Bardzo szybkie schnięcie
- Odporny na ścieranie i zadrapania
- Odporność chemiczna: DIN 68861, 1B (oprócz wody amoniakalnej)
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Działa hydrofobizująco
- Bardzo mała tendencja do wytłuszczania
- Naturalny wygląd i cechy dotykowe
- Bazuje na surowcach odnawialnych: ich zawartość wynosi co najmniej 75%.
- Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
- Nie zawiera LZO.
- Powłoka lakiernicza nie powoduje trzeszczenia schodów podczas chodzenia
- 2K-Ready: zwiększenie odporności na chemikalia, kremy do rąk, zarysowania i ścieranie poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485 (bez izocyjanianów)
- Trudnopalność

Sposób stosowania

- Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

W celu lepszego pokrycia podłoża i porów zalecamy wałkowanie pierwszej warstwy.

■ **Aplikacja wałkiem:**

Tylko wersja bezbarwna.

Nakładać równe grubości warstw, także w miejscach zakładów.

Zastosowanie na małej powierzchni: wałek z mikrofibry o wysokości runa 5 mm.

Zastosowanie na dużych powierzchniach: wałek z mikrofibry o wysokości runa 8 mm.

■ **Aplikacja natryskowa:**

Pistolet kubkowy: dysza: 1,0 - 1,6 mm, ciśnienie powietrza na rozpylaczu: 1,0 - 2,0 bar.

Natrysk airless: dysza: 0,23 mm, ciśnienie materiału: 60 - 80 bar.

Natrysk airmix: dysza: 0,23 mm, ciśnienie materiału: 50 - 70 bar, ciśnienie powietrza na rozpylaczu: maks. 1 bar

■ Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

■ Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

Produkt jest polecany jako "nie powodujący trzeszczenia schodów". Warunkiem jest tu poprawne rzemieślniczo wykonanie schodów (konstrukcja, dopasowanie, wilgotność drewna).

W przypadku dębu wędzonego i gatunków egzotycznych konieczne są uprzedni kontakt z serwisem technicznym Remmers oraz wykonanie powierzchni próbnej.

Należy regularnie usuwać opady pyłu natryskowego, aby uniknąć jego zapłonu.

Należy unikać bardzo drobnego rozpylenia materiału i nadmiernego overspray'u.

Przed zmiataniem świeżego pyłu po natrysku należy poczekać, aż wyschnie.

Sam produkt nie jest samozapalny

■ **Niebezpieczeństwo samozapłonu**

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

■ **Schnięcie**

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie około 30 minut,

sucha w dotyku jest po około 1,5 godzinie,

do dalszej obróbki nadaje się po około 3 godzinach,

a pełną wytrzymałość osiąga po 7 dniach.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury i wysoka wilgotność opóźniają proces schnięcia.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

■ **Rozcieńczanie**

Produkt gotowy do użycia, w razie potrzeby rozcieńczać dodając nie więcej, niż 10 % wody

Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies

Zużycie:

70 - 90 ml/m² na jedną warstwę