

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-aqua-tl-41220-treppenlack-20l-bezbarwny-mat-p-19702.html>



remmers Aqua TL-412/20 Treppenlack 20L Bezbarwny mat

Cena brutto	1 467,68 zł
Cena netto	1 193,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F237020
Kod producenta	Nr art. 237020

Opis produktu

Aqua TL-412/20 Bezbarwny mat głęboki mat Treppenlack 20L

Odporny na ścieranie lakier 1K o wysokiej zawartości fazy stałej

Obszary stosowania

- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
- Do litego drewna i forniru
- Do schodów drewnianych
- Do mebli salonowych i sypialnianych
- Do zabudowy wnętrz: np. paneli, listew, obudów
- Jako lakier do szkła (w połączeniu z Aqua VGA-485)
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości

- Szybkie schnięcie i dobra podatność na szlifowanie
- Doskonałe wypełnianie (już po dwukrotnej aplikacji)
- Do stosowania na powierzchniach pionowych
- Bardzo dobre odpienianie, także na powierzchniach pionowych i na ciemnych podłogach
- Odporny na ścieranie i zadrapania
- Powłoka lakiernicza nie powoduje trzeszczenia schodów podczas chodzenia
- Odporność chemiczna: DIN 68861, część 1, 1B (za wyjątkiem alkoholu)
- Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
- Z dodatkiem SM-820 uzyskuje antypoślizgowość "R10"
- Trudnopalność
- 2K-Ready: dalsze, wolne od izocyjanianów, zwiększenie odporności chemicznej, odporności na zadrapania i ścieranie oraz przyczepności do szkła poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

- Przygotowania

Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB 004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

■ Natrysk.

Pistolet kubekowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

Po wyschnięciu i wykonaniu międzyszlifu (P 240-320) nałożyć drugą warstwę produktu.

W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Do lazurującego pokrywania powierzchni malowanych kolorowymi lakierami zalecamy dodanie do lakieru bezbarwnego 5-10% Aqua Colorlack w żądanym odcieniu koloru .

Produkt jest polecany jako "nie powodujący trzeszczenia schodów". Warunkiem jest tu poprawne rzemieślniczo wykonanie schodów (konstrukcja, dopasowanie, wilgotność drewna).

Na podłożach niedrewnianych, takich jak szkło, szlifowane folie gruntujące, żywice melaminowe i lakiery poliuretanowe przyczepność można znacznie poprawić poprzez dodanie Aqua VGA-485. Z uwagi na różnorodność materiałów nieodzwonne jest uprzednie przebadanie podłoża.

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie: ok. 45 min.,

sucha w dotyku jest po: ok. 60-90 min.,

zdatna do dalszej obróbki: po ok. 2-3 godz.

a do sztaplowania po wyschnięciu przez noc

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wvp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

Produkt sprzedawany jest w stanie gotowym do użycia, w razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 5%.

Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu

zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Zużycie

100-150 ml/m² na jedną warstwę