

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-hsl-30m-profi-holzschutz-lasur-3w1-20l-niestandardowy-p-19609.html>



remmers HSL-30/m Profi Holzschutz Lasur 3w1 20L Niestandardowy

Cena brutto	1 730,82 zł
Cena netto	1 407,17 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F711420
Kod producenta	Nr art. 711420

Opis produktu

Kolor: kolory niestandardowe. Podaj wybrany odcień koloru z Palety Odcieni koloru (RAL, NCS, nr FT itd.)

HSL-30/m Profi Holzschutz Lasur 3w1

Podwyższonej skuteczności rozpuszczalnikowa lazura ochronna klasy premium do drewna

Jest to profesjonalny odpowiednik HK-Lasur.

Zawiera więcej aktywnych składników w niewiele wyższej cenie.

Jest to najwyższej jakości produkt 3w1: grunt, podkład i powłoka końcowa! Zapewnia odporną na warunki atmosferyczne powłokę na długie lata.

Obszary stosowania:

Do drewna stosowanego na zewnątrz

Drewno bez kontaktu z gruntem

Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe

Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo (tylko jako podkład): np. do okien i drzwi.

jest to powłoka gruntująca, międzywarstwa i powłoka końcowa

Właściwości:

Lazura cienkowarstwowa

3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura

Profilaktycznie chroni przed: wilgocią, promieniowaniem UV, zgnilizną, sinizną, pleśnią, glonami i żerowaniem os

Wnika głęboko w podłoże

Pozwala drewnu oddychać

Intensywne kolory

Nie tłuszczy się

Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki

Zużycie:

Profilaktycznie skuteczna wobec sinizny i zgnilizny przy zużyciu 205-250 ml/m² w co najmniej 2 warstwach

Drewno heblowane lub o bardzo dużej gęstości jest mniej chłonne, w związku z czym może wymagać nałożenia 3 warstwy.

Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

Przygotowania

Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, tytoń i brud należy całkowicie usunąć. Luźne i spękanne sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków, np. Verdünnung V 101, środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik (art. 1345). Gładkie, oheblowane powierzchnie drewna należy w miarę możliwości oszlifować i oczyścić z pyłu przed nałożeniem powłoki, aby zapewnić lepsze przyjmowanie koloru przez podłoże. Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Materiał starannie rozmieszać.

Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

W przypadku dębiny zaleca się nałożenie dodatkowej, bezbarwnej powłoki gruntującej.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Suszenie

około 12 godzin w temp. 20 °C i 65 % wilgotności względnej powietrza.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

Pomimo iż powierzchnia jest sucha w dotyku, trudnolotne rozpuszczalniki mogą jeszcze przez wiele dni powodować, że pomalowane powierzchnie w dotyku sprawiać będą wrażenie wilgotnych.

Ta właściwość nie jest wadą produktu!

Możliwie jak największa wymiana powietrza przyspieszy odparowanie tych rozpuszczalników.

Spoivo: żywica alkidowa

Gęstość (20 °C): około 0,87 g/cm³

Dodatkowe informacje: Wszystkie kolory widoczne na grafikach mają charakter poglądowy, po zastosowaniu produktu odcień może się różnić od prezentowanego na ekranie.

Zapach: rozpuszczalnikowy, pow. wyschnięciu - bez zapachu

Stopień połysku: Matowy