

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-impregnat-facade-impregnation-basic-5l-bezbarwny-p-20641.html>



## remmers Impregnat Facade Impregnation [basic] 5L Bezbarwny

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>255,89 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>208,04 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>F060705</b>        |
| Kod producenta   | <b>Nr art. 060705</b> |

### Opis produktu

#### Facade Impregnation

Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat na bazie silanów/siloksanów

#### Zużycie:

- Drobnoporowaty mur ceglany: min. 1,0 l/m<sup>2</sup>
- Gruboporowaty mur ceglany: min. 1,2 l/m<sup>2</sup>
- Gładka cegła wapienno-piaskowa: min. 0,6 l/m<sup>2</sup>
- Szorstka cegła wapienno-piaskowa, ciosana: min. 0,9 l/m<sup>2</sup>
- Tynk: min. 0,6 l/m<sup>2</sup>
- Gazobeton: min. 1,2 l/m<sup>2</sup>
- Cement włóknisty: min. 0,4 l/m<sup>2</sup>
- Modułowe bloczki betonowe: min. 1,5 l/m<sup>2</sup>
- Drobnoporowaty kamień naturalny: min. 0,8 l/m<sup>2</sup>
- Gruboporowaty kamień naturalny: min. 1,8 l/m<sup>2</sup>
- Zapotrzebowanie na impregnat należy określić na odpowiednio dużej powierzchni próbnej (1-2 m<sup>2</sup>).

#### Obszary stosowania:

- Do ochrony elewacji przed deszczem ulewnym
- Ograniczanie tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń i kontaminacji biologicznej
- Do odświeżania / pielęgnacji powierzchni hydrofobizowanych
- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec / cegła wapiennopiaskowa, tynki mineralne i beton porowaty
- Nie nadaje się do stosowania na materiałach wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak polistyren lub bitum

#### Właściwości:

- Poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające
- Działa hydrofobizująco
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Odporność na promieniowanie UV
- Materiał odporny na alkalia
- Ogranicza straty energii

#### Dane techniczne produktu:

- Nośnik Odaromatyzowane węglowodory
- Gęstość (20 °C) Około 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 2: Około 44
- Baza substancji czynnej Silan/siloksan
- Zawartość substancji czynnej w % wag.: Około 6
- Temperatura zapłonu > 40 °C
- Wygląd / kolor Bezbarwny, płynny

