

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-izolant-do-drewna-pod-farbe-kryjaca-10l-bialy-p-19787.html>



remmers Izolant do drewna pod farbę kryjącą 10L Biały

Cena brutto	659,42 zł
Cena netto	536,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F344010
Kod producenta	Nr art. 344010

Opis produktu

Izolant do drewna pod farbę kryjącą

- Isoliergrund -

Specjalistyczna wodna powłoka, przeciwdziałająca przebijaniu zawartych w drewnie garbników

Zużycie

2 x ok. 70 - 80 ml/m²

Nałożenie zbyt małej ilości materiału powoduje gorsze działanie izolujące.

Obszary stosowania

- Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa
- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Nie stosować na świeżo impregnowanym drewnie. Przestrzegać zalecanych czasów utrwalania.

Właściwości

- Materiał silnie kryjący
- Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
- Ogranicza zażółcenie drewna powodowane przez rozpuszczalne w wodzie garbniki na jasnych powłokach nawierzchniowych

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C) 1,30 g/cm³

Lepkość ok. 1500 - 2000 mPa s

Zapach słaby, po wyschnięciu brak zapachu (łagodny)

**Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.*

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

- Przygotowania

Bруд, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Zszarzałe i zwierzające powierzchnie drewna należy zszlifować do nośnego podłoża.

Luźne i spękanie sęki jak również otwarte gniazda żywicy należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiednich środków (np. produktu "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

Drewno stosowane na otwartej przestrzeni, wymagające ochrony przed sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować produktem "Impregnat gruntujący do drewna"

**(art.2066). (* środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!)*

Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

Sposób stosowania

Warunki stosowania

■ Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

■ Materiał starannie rozmieszczać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Po wyschnięciu kontynuować obróbkę.

Wskazówki wykonawcze

■ Materiał należy stosować w stanie nierozcieńczonym. Tolerancję z podłożem oraz skuteczność działania izolującego należy sprawdzić poprzez

wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku stosowania we wnętrzach należy zapewnić odpowiednią wentylację. Nie stosować na drewnie impregnowanym solami boru

■ Schnięcie

Powłoka wysycha wstępnie po ok: 1 godzinie

Zdatność do szlifowania osiąga po ok. 4 godz.

Nakładanie kolejnych warstw możliwe jest po ok. 12 godz.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.