

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-mineralna-zaprawa-do-uzupelniania-ubytkow-w-cegle-i-kamieniu-rm-15kg-uziarnienie-2-0mm-wytrzymalosc-miekka-specjalny-p-20699.html>



remmers Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu RM 15kg, uziarnienie 2,0mm, wytrzymałość miękka Specjalny

Cena brutto	361,50 zł
Cena netto	293,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F078615
Kod producenta	Nr art. 078615

Opis produktu

RM

Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu

Obszary stosowania:

- Uzupełnianie ubytków i reprofilacja podłoży mineralnych, takich jak kamień naturalny, cegła, beton i kamień sztuczny
- Wykonywanie kopii elementów wystroju architektonicznego

Właściwości:

- Niska zawartość wolnych alkaliów
- Dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału
- Niewielkie naprężenia własne
- Pigmenty odporne na działanie ultrafioletu
- Istnieje możliwość nadania cech hydrofobowych

Dane techniczne produktu:

- Zapotrzebowanie wody:
 - około 0,65 - 0,85 l/5 kg
 - około 1,95 - 2,5 l/15 kg
 - około 3,25 - 4,15 l/25 kg
- Gęstość nasypowa: około 1,7 kg/dm³
- Odształcenie wywołane skurczem - DIN52450:
 - Po 7 dniach: około -0,3 mm/m
 - Po 28 dniach: około -0,7 mm/m
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
 - Po 7 dniach: około 4 N/mm²
 - Po 28 dniach: około 5 N/mm²
- Wytrzymałość na ściskanie:
 - Normalna < 13 N/mm²
 - Miękka < 8 N/mm²
- Moduł elastyczności Younga (DIN 1048):
 - Normalna około 11 kN/mm²
 - Miękka około 7 kN/mm²
- Największe ziarno:
 - drobnoziarnista 0,2 mm średnia 0,5 mm
 - gruboziarnista 2,0 mm

- Wytrzymałość na odrywanie (28d):

około 0,5 N/mm²

- Kolor na zamówienie:

minimalne zamówienie 2 x 15 kg

w przypadku domówień, dla zachowania powtarzalności koloru, należy podać numer koloru oraz numer partii pierwszego zamówienia