

Link do produktu: <https://greenlak.pl/remmers-olejowosk-twardy-do-drewna-20l-bezbarwny-p-19133.html>



remmers Olejowosk twardy do drewna 20L Bezbarwny

Cena brutto	2 084,45 zł
Cena netto	1 694,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F069520
Kod producenta	Nr art. 069520

Opis produktu

REMMERS HARTWACHS-OL OLEJOWOSK TWARDY DO DREWNA BEZBARWNY 20L
Olejowosk na bazie naturalnych olejów

Zakres zastosowania

Do drewna stosowanego we wnętrzach
Do drewnianych podłóg i schodów
Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
Do paneli i listew
Do podłóg korkowych

Właściwości

Ogranicza osiadanie pyłów i brudu, ułatwiając czyszczenie powierzchni
Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1, 1C
Tworzy cienką warstwę ochronną, złożoną z wysokiej jakości wosków

Przygotowanie do pracy

Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

Końcowy szlif drewna na powierzchniach obciążanych ruchem pieszym nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 100 - 120

Końcowy szlif drewna na powierzchniach meblowych nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 180

Przygotowania

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

Aby nadać kolor, powierzchnię należy zagruntować "lazurową woskową do wnętrza" (art. 2302 - 2406) lub OB-008.

Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C

Materiał starannie rozmieszać.

Nakładać cienką warstwę za pomocą ławkowca lub wałka.

Nadmiar materiału zebrać po upływie około 20 - 30 min.

Do aplikacji na meblach użyć zwiteków gazy lub bawełnianych ścierek.

Do obróbki większych powierzchni w razie potrzeby użyć maszyny jednotarczowej z białym padem

Po wyschnięciu przez noc nałożyć drugą warstwę, bez wykonywania międzyszlifu.

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić tolerancję materiału z podłożem oraz przyczepność.

Podczas aplikacji i suszenia zapewnić dobrą wentylację.

Przy szlifowaniu powierzchni drewna pokrytych produktem należy zawsze nosić środki ochrony dróg oddechowych (maskę przeciwpyłową P2).

Niebezpieczeństwo samozapłonu (informacja DGUV 209-046). Produktu nie wolno stosować na stanowisku pracy, na którym stosowane są lakiery lub lazury nitrocelulozowe, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki, odzież roboczą) do ognioodpornych pojemników na odpady i utylizować je w sposób chroniący przed zapłonem (pod wodą)..

Suszenie

Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie ok. 3 godz., sucha w dotyku jest po ok. 6 godz., do dalszej obróbki nadaje się po przeschnięciu przez noc, pełną wytrzymałość osiąga po 7 dniach.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

Nadmiar materiału na niechłoniących miejscach wydłuża schnięcie, podobnie jak niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność.

Rozcieńczanie

Produkt w stanie gotowym do użycia

Narzędzia/czyszczenie

Pędzel-tawkowiec zwitki gazy / ścierki bawełniane

Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie/trwałość

W nienaruszonym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 60 mies.

Zużycie

ok. 10 - 50 ml/m² na jedną warstwę Zużycie bardzo mocno uzależnione jest od chłonności drewna i szlifowania końcowego.