

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lakier-do-blatow-kuchennych-0-5l-bezbarwny-p-25841.html>



V33 Lakier do blatów kuchennych 0,5L Bezbarwny

Cena brutto	67,32 zł
Cena netto	54,73 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FLBK050
Kod producenta	LBK050

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Lakier do blatów kuchennych V33 przeznaczony jest do ochrony blatów kuchennych i stołowych wykonanych z litego drewna, laminowanych, lakierowanych lub wcześniej malowanych. Nadaje się do wszystkich gatunków drewna – zarówno europejskich, jak i egzotycznych.

Właściwości:

- Odporność na temperaturę do 100°C, plamy i tłuszcz
- Zawiera dodatek zwiększający twardość powłoki o 20%, zapewniając wyjątkową odporność na zarysowania
- Dopuszczony do krótkotrwałego kontaktu z żywnością*
- Bardzo dobra przyczepność do drewna litego, laminatów i powierzchni malowanych
- Tworzy gładką, estetyczną powłokę i jest łatwy w aplikacji
- Odporny na częste mycie, ułatwia codzienną pielęgnację

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Drewno surowe – przeszlifować drobnopiętnym papierem (240) i odpylić
- Powierzchnie lakierowane, malowane lub laminowane – odtłuścić, spłukać, wysuszyć, następnie przeszlifować papierem (240) i odpylić
- Przygotowanie lakieru z dodatkiem
- Otworzyć puszkę i wlać zawartość saszetki (znajdującej się pod zamknięciem) do lakieru
- Mieszać przez około 2 minuty, do uzyskania jednolitej konsystencji
- Odstawić na 5 minut przed rozpoczęciem aplikacji
- Dodatek zachowuje swoje właściwości przez 10 dni od wymieszania. Po tym czasie lakier zachowuje pełną funkcjonalność, lecz bez zwiększonej twardości.

Aplikacja:

- Nałożyć obficie pierwszą warstwę pędzlem lub wałkiem, zgodnie z kierunkiem słojów
- Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny
- Zmatowić powierzchnię papierem (240), odpylić
- Nałożyć drugą warstwę w taki sam sposób
- Suszyć w temperaturze 12-25°C, unikając przeciągów
- Pełne wyschnięcie – 24 godziny

Porady:

- Pełna odporność i wytrzymałość powłoki osiągana jest po 20 dniach od aplikacji – do tego czasu unikać uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń
- W przypadku obecności fug silikonowych należy je usunąć przed malowaniem, a po zakończeniu prac nałożyć ponownie