

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lakier-do-drewna-jachtowy-2-5l-bursztyn-p-25759.html>



V33 Lakier Do Drewna Jachtowy 2,5L Bursztyn

Cena brutto	166,68 zł
Cena netto	135,51 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FLJ0251
Kod producenta	LJ0251

Opis produktu

Charakterystyka

Przeznaczenie:

Ochrona i dekoracja stolarki zewnętrznej, np. mostków okrętowych, bram, elewacji domów drewnianych, drzwi i okien w budynkach nadmorskich.

Lakier jachtowy V33 posiada wysoką odporność na ścieranie, dzięki czemu nadaje się także do poziomych powierzchni zewnętrznych, takich jak tarasy, balkony, schody.

Można go stosować na wszystkie gatunki drewna europejskiego i egzotycznego.

Właściwości:

- Wysokiej jakości lakier zewnętrzny na bazie żywic poliuretanowych, optymalnie chroni okna i drzwi od strony zewnętrznej
- Dzięki wysokiej jakości żywicom poliuretanowym doskonale zabezpiecza drewno narażone na silne działanie promieni słonecznych i niekorzystne warunki atmosferyczne
- Otrzymana powłoka jest całkowicie wodoszczelna i odporna na działanie słonej wody morskiej
- Produkt sprawdza się w trudnych warunkach klimatycznych, zmiennych temperaturach, przy śniegu i długotrwałych opadach deszczu

Zastosowanie

Przygotowanie:

- Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste
- Drewno surowe: powierzchnię wygładzić i odkurzyć; pierwszą warstwę rozcieńczyć benzyną lakową do 10%
- Drewno lakierowane: dokładnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240). Jeśli warstwa lakieru łuszczy się, usunąć ją za pomocą środka do usuwania starych powłok V33. Zmyć wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24h, przeszlifować papierem i odpylić

Aplikacja:

- Przed użyciem lakier dokładnie wymieszać
- Nanieść dwie warstwy pędzlem płaskim lub pistoletem (po rozcieńczeniu 10% benzyną lakową)
- Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin
- Lekko przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (240), odpylić, a następnie nałożyć drugą warstwę
- Optymalne warunki do aplikacji: temperatura 12-15°C, dzień bezdeszczowy

Porady:

- Ostre krawędzie elementów stolarki należy zaokrąglić, aby uzyskać ciągłą, równomierną warstwę lakieru
- W przypadku drewna zainfekowanego lub dla biobójczej ochrony drewna przed malowaniem zaleca się zastosowanie Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża oraz liczby nałożonych warstw