

Link do produktu: <https://greenlak.pl/v33-lazura-polski-klimat-10-lat-2-5l-palisander-p-25717.html>



V33 Lazura Polski Klimat 10 lat 2,5L Palisander

Cena brutto	153,69 zł
Cena netto	124,95 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	FPL10257
Kod producenta	PL10257

Opis produktu

Przeznaczenie:

Preparat przeznaczony do zabezpieczania drewna zewnętrznego narażonego na silne działanie promieniowania UV oraz trudne warunki atmosferyczne, takie jak: elewacje drewniane, ogrodzenia, okna, drzwi, belki, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole itp.

Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna, z wyjątkiem gatunków tłustych i zawierających antyoksydanty.

Do stosowania na powierzchniach umożliwiających swobodny spływ wody i śniegu.

Właściwości

- Ochrona drewna do 10 lat
- UV PROTECT 45 – specjalne filtry UV i pigmenty skutecznie chronią przed promieniowaniem słonecznym, działając do 45 razy dłużej niż produkty bez filtra
- AQUA BLOCK – hydrofobowa formuła zapobiega wnikaniu wody w drewno, powodując jej swobodne spływanie po powierzchni
- FLEXY CARE – elastyczna i trwała powłoka dopasowuje się do naturalnych zmian objętości drewna spowodowanych wahaniami wilgotności i temperatury, nie łuszcząc się i nie pękając
- Odporność na mróz – powłoka nie pęka i nie łuszczy się w niskich temperaturach
- Podkreśla i utrzuca naturalne piękno oraz rysunek słoju drewna
- Formuła zapobiegająca kapaniu, powstawaniu smug i zacieków

Zastosowanie:

- Przygotowanie podłoża
- Powierzchnia drewna powinna być czysta, sucha i o właściwej wilgotności
- Drewno surowe – przeszlifować papierem ściernym i odpylić; dla dodatkowej ochrony przed grzybami i owadami zastosować impregnat biobójczy V33
- Drewno wcześniej zabezpieczone lazurą – usunąć łuszczącą się warstwę mechanicznie lub chemicznie, następnie przeszlifować drobnopiętnym papierem ściernym; jeśli powłoka jest w dobrym stanie, zmatowić, odpylić i nałożyć warstwę wykończeniową

Aplikacja:

- Przed i w trakcie malowania produkt dokładnie wymieszać
- Nakładać minimum 2 warstwy pędzlem lub minimum 3 warstwy pistoletem natryskowym
- Zaleca się szlifowanie międzywarstwowe drobnopiętnym papierem ściernym dla wygładzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności powłok; po szlifowaniu dokładnie odpylić
- Na elementy szczególnie narażone na warunki atmosferyczne oraz w przypadku jasnych odcieni zaleca się nałożyć trzecią warstwę
- Ostateczny kolor widoczny po całkowitym wyschnięciu
- Temperatura aplikacji: od 12°C do 25°C